

Emulsion Styrene Butadiene Rubber (ESBR)	Grade	Styrene (%)	Viscosity ML (1+4) 100°C	Oil Content phr
Europrene®	1500	23,5	52	-
Europrene®	1502	23,5	52	-
Europrene®	1502 F	23,5	52	-
Europrene®	1509	23,5	35	-
Europrene®	1723	23,5	50	37,5 TDAE
Europrene®	1739	40	52	37,5 TDAE
Europrene®	1783	23,5	50	37,5 RAE
Europrene®	HS 630	63	56	-