

LUVOMAXX BC Tread Grades

ASTM	N-110*	N-115	N-121*	N-134*	N-220	N-234	N-326	N-330	N-339	N-347	N-375	
Appearance		Pellets	Pellets	Pellets	Pellets	Pellets	Pellets	Pellets	Pellets	Pellets	Pellets	Pellets
Adsorption DBP (ml/100g)	D 2414	113	113	132	127	114	125	72	102	120	124	114
Iodine no. (mg/g)	D 1510	145	160	121	142	121	120	82	82	90	90	90
Ash (% max.)	D 1506	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Volatiles (% max.)	D 1514	3,0	3,0	3,0	3,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Bulk density (kg/m ²)	D 1513	345	345	320	320	355	320	455	380	345	335	345