

LUVOMAXX BC Noirs de Carbone Mous (Carcasses)

| | ASTM | N-550 | N-550 LG* | N-650 | N-660 | N-762** | N-772 |
|--|-------------|--------------|------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| Apparence | | Perles | Perles | Perles | Perles | Perles | Perles |
| Adsorption DBP (ml/100g) | D 2414 | 121 | 121 | 122 | 90 | 65 | 65 |
| Indice D'Iode (mg/g) | D 1510 | 43 | 43 | 36 | 36 | 27 | 30 |
| Teneur en cendres (% max.) | D 1506 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,75 |
| Teneur en volatiles (% max.) | D 1514 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| Densité apparente (kg/m ²) | D 1513 | 350 | 360 | 360 | 420 | 374 | 500 |