

LUVOMAXX Noirs Thermiques

	ASTM	MT N-990	MT N-991	N-772
Apparance		Perles	Poudre	Perles
Adsorption DBP (ml/100g)	D 2414	40	40	65
Indice D'Iode (mg/g)	D 1510	8	8	29
Valeur ph	D 1512	9	9	
Teneur en cendres (% max.)	D 1506	0,1	0,1	0,4
Refus au tamis (325 mesh, ppm)	D 1514	27	34	200
Densité apparente (kg/m ²)	D 1513	500	360	420