

| NBR-PVC | ACN (%) | Viscosité Mooney ML (1+4) 100°C |
|------------------------|----------------|--|
| EUOPRENE N OZO 7028 | 19,5 | 75 |
| EUOPRENE N OZO 7028/60 | 19,5 | 60 |
| EUOPRENE N OZO 7033 | 23 | 75 |
| EUOPRENE N OZO 7033/60 | 23 | 60 |
| EUOPRENE N OZO 7039 | 27 | 75 |
| EUOPRENE N OZO 7045 | 31,5 | 95 |
| EUOPRENE N OZO 5033 | 16,5 | 70 |