

<b>Terpolymere</b>	<b>Propylene Content (% wt)</b>	<b>Viscosité Mooney ML (1+4) 125°C</b>	<b>Huile (% wt)</b>	<b>Taux ENB (%)</b>
DUTRAL TER 4033	25	30	-	5
DUTRAL TER 4038 EP	27	60	-	4,4
DUTRAL TER 4039	27	77	-	4,4
DUTRAL TER 4044	35	44	-	4
DUTRAL TER 4047	40	55	-	4,5
DUTRAL TER 4049	40	76	-	4,5
DUTRAL TER 4334	27	28	30	4,7
DUTRAL TER 4436	28	43	40	5,5
DUTRAL TER 4437	32	57	40	4,5
DUTRAL TER 4437 WO	32	57	40	4,5
DUTRAL TER 4535	32	32	50	3,4
DUTRAL TER 6148	40	65	15	7
DUTRAL TER 6235	32	33	23	7,4
DUTRAL TER 6537	32	43	50	8
DUTRAL TER 9046	31	67	-	8,9