

| Emulsion Styrene Butadiene Rubber (ESBR) | Grade | Styrene (%) | Viscosity ML (1+4) 100°C | Oil Content phr |
|---|--------------|--------------------|---|----------------------------|
| Europrene® | 1500 | 23,5 | 52 | - |
| Europrene® | 1502 | 23,5 | 52 | - |
| Europrene® | 1502 F | 23,5 | 52 | - |
| Europrene® | 1509 | 23,5 | 35 | - |
| Europrene® | 1723 | 23,5 | 50 | 37,5 TDAE |
| Europrene® | 1739 | 40 | 52 | 37,5 TDAE |
| Europrene® | 1783 | 23,5 | 50 | 37,5 RAE |
| Europrene® | HS 630 | 63 | 56 | - |