Produit	Description	Charactéristique et performances
SONGNOX® L101	Tetrakis[methylène-3-(3,5-di-tert-butyle-4’-hydroxyphènyl) propionate]méthane	Solide sans cendre avec une volatilité extrêmement faible et une stabilité thermique élevée. Excellent pour les graisses et les lubrifiants synthétiques. Approuvé par la FDA.
SONGNOX® L107	Propionate d´octadécyle 3-(3,5-di-tert-butyle-4-hydroxyphényl)	AO de haut poids moléculaire avec une bonne stabilité thermique. Solide sans cendres avec une faible volatilité. Très efficace dans les lubrifiants à base d'huiles naturelles. Bonne performance de contrôle des dépôts dans les huiles moteur.
SONGNOX® L109	Hexaméthylène bis[propoionate de3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)]	Excellente stabilité thermique et poids moléculaire élevé. Particulièrement recommandé dans les lubrifiants industriels à base d'huile minérale. Approuvé par la FDA.
SONGNOX® L115	Thiodiéthylène bis [3-(3,5-di-tert-butyle-4-hydroxyphényl) propionate]	Solide sans cendres avec une faible volatilité et une excellente stabilité thermique. Fournit une activité multifonctionnelle comme AO primaire et secondaire. Approuvé par la FDA.
SONGNOX® L135	Acide benzènepropanoïque acid,3,5-bis(1,1-diméhyléthyle)-4-hydroxy-, esters alkyliques branchés en C7-C9	Liquide facile à manipuler avec une excellente solubilité dans l'huile minérale. Fournit une protection supérieure contre l'oxydation et la formation de dépôts.
SONGNOX® L224	Thiodipropionate de dilauryl	Thioester secondaire antioxydant. Décompose et neutralise les hydropéroxydes, formés par auto-oxydation. Effets synergiques en combinaison avec des antioxydants phénoliques. Solide.

Produit	Description	Charactéristique et performances
SONGNOX® L226	Thiodipropionate de ditridecyl	Thioester secondaire antioxydant. Décompose et neutralise les hydropéroxydes, formés par auto-oxydation. Effets synergiques en combinaison avec des antioxydants phénoliques. Forme liquide.
SONGNOX® L416	Phosphite Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)	Solide sans cendres avec une faible volatilité. Excellent pour les lubrifiants minéraux et synthétiques dans les applications de transport et industrielles.
SONGNOX® L570	Mélange de diphénylamine octylé et butylé	Contrôle l'augmentation de la viscosité des lubrifiants due à l'oxydation. Teneur élevée en azote et excellente protection contre la dégradation thermo-oxydante. Approuvé par la FDA.
SONGNOX® L670	Amine de bis(nonylphényl)	Excellente protection contre la dégradation thermo-oxydante avec un contrôle efficace de l'augmentation de la viscosité due à l'oxydation.