

Emulsion Styrène Butadiène Rubber (ESBR)	Grade	Styrène (%)	Viscosité ML (1+4) 100°C	Huile - phr
EUOPRENE®	1500	23,5	52	-
EUOPRENE®	1502	23,5	52	-
EUOPRENE®	1502 F	23,5	52	-
EUOPRENE®	1509	23,5	35	-
EUOPRENE®	1723	23,5	50	37,5 TDAE
EUOPRENE®	1739	40	52	37,5 TDAE
EUOPRENE®	1783	23,5	50	37,5 RAE
EUOPRENE®	HS 630	63	56	-