

<b>Solution Styrène Butadiène Rubber (SSBR)</b>	<b>Grade</b>	<b>Styrène (%)</b>	<b>Vinyl (%)</b>	<b>Viscosité ML (1+4) 100°C</b>	<b>Huile - phr</b>
EUROPRENE®	SOL B 1205	26		50	-
EUROPRENE®	SOL R 72614	25	64	55	37,5 TDAE
EUROPRENE®	SOL R C2525	26	24	54	-