

| | ASTM | MT N-990 | MT N-991 | N-772 |
|--|--------|----------|----------|--------|
| Apparance | | Perles | Poudre | Perles |
| Adsorption DBP (ml/100g) | D 2414 | 40 | 40 | 65 |
| Indice D'Iode (mg/g) | D 1510 | 8 | 8 | 29 |
| Valeur ph | D 1512 | 9 | 9 | |
| Teneur en cendres (% max.) | D 1506 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| Refus au tamis (325 mesh, ppm) | D 1514 | 27 | 34 | 200 |
| Densité apparente (kg/m ²) | D 1513 | 500 | 360 | 420 |